

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2215725

Российским агентством по патентам и товарным знакам на основании Патентного закона Российской Федерации, введенного в действие 14 октября 1992 года, выдан настоящий патент на изобретение

ВЗРЫВЧАТЫЙ СОСТАВ И ЗАРЯД ИЗ НЕГО

Патентообладатель(ли):

см. на обороте

по заявке № 2002113513, дата поступления: 23.05.2002

Приоритет от 23.05.2002

Автор(ы) изобретения:

см. на обороте


Патент действует на всей территории Российской Федерации в течение 20 лет с **23 мая 2002 г.** при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе

Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации

г. Москва, 10 ноября 2003 г.

Генеральный директор

А.Д. Корнилов





РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(19) RU (11) 2215725 (13) C1

(51) 7 С 06 В 29/08, 25/00,
F 42 В 1/04

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Российской Федерации

1

- (21) 2002113513/02 (22) 23.05.2002
(24) 23.05.2002
(46) 10.11.2003 Бюл. № 31
(72) Сулимов А.А., Сукоян М.К., Борисов А.А., Ермолаев Б.С., Королев В.П.
(71) Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН
(73) Сулимов Алексей Александрович, Сукоян Михаил Карапетович, Борисов Анатолий Александрович, Ермолаев Борис Сергеевич, Королев Владимир Петрович
(56) US 3865035, 11.02.1975. ДУБНОВ Л.В. Промышленные взрывчатые вещества. - М.: Недра, 1973, Аммоний скальный №1. Энергетические конденсированные системы: Краткий энциклопедический словарь./Под ред. Б.П. Жукова. - М.: Янус-К, 2000, с.99-100. БЛИНОВ И.Ф. Хлоратные и перхлоратные взрывчатые вещества. - М.: Оборонгиз, 1941, с.79-86. RU 2128156 C1, 27.03.1999. RU 2155740 C2, 10.09.2000. US 5411615 A, 02.05.1995. US 1334303, 23.03.1920. US 4874441, 17.10.1989. DE

C1

RU 2215725

RU

2

Адрес для переписки: 119991, Москва, ул. Косыгина, 4, ИХФ РАН, патентный отдел
(54) ВЗРЫВЧАТЫЙ СОСТАВ И ЗАРЯД ИЗ НЕГО

(57) Изобретение относится к взрывчатым веществам (ВВ) и зарядам из них для нефтегазовой, горнодобывающей промышленности и сейсморазведки и может быть использовано для проведения взрывных работ в разнообразных условиях, в том числе при повышенных температурах и давлениях в глубоких скважинах. Предложен взрывчатый состав, состоящий из окислителя перхлоратного типа, невзрывчатого органического горючего, металлического горючего и бризантного ВВ. Предложен также изготовленный из этого взрывчатого состава заряд в виде шашки, имеющей пористость 0,01-0,15. Изобретение направлено на создание взрывчатого состава и заряда из него с повышенными плотностью и термостойкостью и пониженной гигроскопичностью. 2 с. и 6 з.п. ф-лы.

RU 2215725 C1

Изобретения относятся к области взрывчатых веществ (ВВ) и зарядов из них для нефтегазовой, горнодобывающей промышленности и сейсморазведки и может быть использовано для проведения взрывных работ в разнообразных условиях, в том числе при повышенных температурах и давлениях в глубоких скважинах.

Взрывные работы широко применяются в практике разработки месторождений открытым способом, при бурении скважин для ликвидации аварий, вскрытия и повышения отдачи пластов и для других операций, проведение которых с применением ВВ удается осуществить с меньшими затратами времени и средств, чем другими способами (Н.А. Григорян, Д.Е. Пометун, Л.А. Горбенко, С.А. Ловля, Б.Л. Каплан. Прострелочные и взрывные работы в скважинах. М., Недра, 1972). Для разрыва и повышения отдачи пластов после прострела и перфорации стенок скважины необходимо создавать местные очаги повышенного давления. Эту задачу выполняют генераторы давления (ГД), снаряжаемые составами, способными к быстрому сгоранию с выделением большого количества энергии и большого объема газообразных продуктов. К составам для скважин предъявляется ряд требований, обусловленных высокими температурами и давлениями в скважинах, главным из которых является термостойкость.

В глубоких скважинах можно использовать заряды из индивидуальных ВВ, отличающихся высокой термостойкостью, например, из класса ВВ нитраминного типа (Орлова Е.Ю. Химия и технология бризантных взрывчатых веществ. 2-ое изд., перераб. и дополн., - Л., Химия, 1973), таких как гексоген (Энергетические конденсированные системы. Краткий энциклопедический словарь. / Под ред. акад. Б.П. Жукова, М., Янус-К, с.131), и для более высоких температур октоген (там же, с.334), однако эти ВВ весьма дороги, что приводит к резкому повышению стоимости работ.

Известен взрывчатый состав, содержащий окислитель - нитрат аммония (НА) в количестве 66 мас.%, горючие - 5 мас.% тротила и 5 мас.% алюминиевой пудры и мощное бризантное ВВ, представленное гексогеном, в количестве 24 мас.%. Данный состав относится к промышленным смесевым ВВ типа аммонитов (а именно, скальный аммонит №1) и широко применяется во взрывной технике, в том числе в шпурах и скважинах (Л.В. Дубнов, Н.С. Бахаревич,

А.И. Романов. Промышленные взрывчатые вещества, М., Недра, 1973, с.120).

Известный состав имеет хорошие взрывчатые и энергетические характеристики. Основу данного состава, как и всех других промышленных ВВ, составляет нитрат аммония. Недостатками НА и составов на его основе являются: высокая гигроскопичность, изменение свойств при хранении из-за слеживаемости, недостаточно высокие плотность и термостойкость.

Наиболее близкой к предлагаемому взрывчатому составу по качественному составу компонентов является взрывчатая композиция, состоящая из 10-20 мас.% полимерного связующего (например, полибутиадиена), 5-20 мас.% металлического порошка (алюминия или магния), 10-30 мас.% окислителя перхлоратного типа (перхлората металла или аммония) и 40-55 мас.% высокомощного ВВ (гексогена или октогена) (US 3865035, 11.02.1975, С 06 С 15/00).

Данный известный состав (композиция) обладает повышенной взрывоопасностью: отличается очень высокой чувствительностью к механическим воздействиям и действию ударной волны, которая особенно резко возрастает при содержании в композиции высокомощных ВВ 45 мас.% и выше, что значительно ограничивает область его применения.

Наиболее близким решением по технической сущности к предлагаемому заряду является патронированный заряд из скального аммонита №1, представляющий собой шашку плотностью 1,43-1,53 г/см³ (Л.В. Дубнов, Н.С. Бахаревич, А.И. Романов. Промышленные взрывчатые вещества, М., Недра, 1973, с.121-122), что соответствует пористости 0,20-0,15. Пористость шашки является важнейшей характеристикой заряда, особенно при его применении для снаряжения ГД.

Недостатками известного заряда являются его невысокие плотность и термостойкость.

Задачей предлагаемого изобретения является создание высокоэнергетического взрывчатого состава широкого назначения, обладающего улучшенными рабочими характеристиками: пониженной взрывоопасностью, более высокими термостойкостью и плотностью, что позволит существенно расширить область его применения.

Задачей изобретения является также разработка заряда с повышенными плотностью и термостойкостью, пониженной гигроскопичностью, что позволит существенно расширить область его применения и исполь-

зователь этот заряд в различных взрывных устройствах, в том числе - в средствах взрывания и для снаряжения ГД.

Поставленная задача решена предлагаемым взрывчатым составом, состоящим из окислителя перхлоратного типа, горючего и бризантного ВВ, который в качестве горючего содержит органическое невзрывчатое горючее и металлическое горючее при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Органическое невзрывчатое горючее	6-15
Металлическое горючее	0,1-35
Бризантное ВВ	0,1-39
Окислитель перхлоратного типа	
Остальное	

Предлагаемый взрывчатый состав в качестве окислителя перхлоратного типа может содержать перхлорат аммония, перхлорат калия или их смесь.

Для снижения стоимости к перхлоратному окислителю может быть добавлено некоторое количество нитрата аммония или калия (до 25% от общего веса окислителя).

Органическое невзрывчатое горючее может быть выбрано из группы: графит, древесная мука, парафин, или полимер, выбранный из ряда: полиэтилен, полистирол, полиметилметакрилат, полиуретан, фторопласт, полибутиадиен, полиакриламид, или их смесь.

В качестве металлического горючего состав может содержать порошкообразные алюминий или его сплав с бором или с магнием, или магний.

В качестве бризантного ВВ состав может содержать нитросоединение или ВВ нитраминного типа, или их смесь.

Решение поставленной задачи достигается также предлагаемым зарядом, выполненным в виде одной или нескольких шашек, который изготовлен из заявленного взрывчатого состава и имеет пористость 0,01-0,15.

Шашка предлагаемого заряда может быть помещена в оболочку.

Применение окислителей перхлоратного типа обеспечивает высокое энергосодержание предлагаемого взрывчатого состава в сочетании с высокими значениями термостойкости и плотности состава.

Применение органических невзрывчатых горючих из списка: полимер (полиэтилен, полистирол, полиметилметакрилат, полиуретан, фторопласт, полибутиадиен, полиакриламид), графит, древесная мука, парафин или их смеси позволяет регулировать как энергетику, так и термостойкость взрывчатого состава, а также стоимость и технологические аспекты операций приготовления

состава и зарядов из него и обращения с ними.

Вид и количество порошкообразного металлического горючего позволяет регулировать энергетические характеристики взрывчатого состава, а именно, увеличение количества порошкообразного металлического горючего в заявленных пределах повышает энергию взрывчатого превращения состава, одновременно возрастают плотность и термостойкость состава.

Бризантное ВВ в составе взрывчатой смеси (в заявленных пределах) обеспечивает выполнение требований по безотказному инициированию, получению необходимых уровней скорости детонации и критического диаметра детонации и в то же время не приводит к недопустимому повышению чувствительности состава к механическим воздействиям и действию ударной волны, обеспечивая достаточную взрывобезопасность. В качестве бризантного ВВ предлагаемый состав может содержать ВВ нитраминного типа (гексоген, октоген) или нитросоединения (тринитробензол, тринитротолуол, гексанитродифенилсульфит, гексанитростильбен, триаминотринитробензол, нитрометан, изопропилнитрат) или их смеси. В качестве бризантного ВВ в предлагаемом составе можно использовать также ВВ, получаемые из утилизируемых боеприпасов.

Содержание отдельных компонентов диктуется требуемыми характеристиками. Заявленные граничные значения содержания компонентов определены нами с учетом термодинамических расчетов (теплота взрыва, работа расширения продуктов детонации, состав газов, сила ВВ) и результатов экспериментальной проверки работы зарядов из предлагаемого взрывчатого состава.

Применение зарядов-шашек в различного рода взрывной и прострелочной аппаратуре описано в книге "Термостойкие взрывчатые вещества в условиях глубоких скважин", М., Недра, 1981. Предлагаемые нами заряды из заявленного взрывчатого состава могут работать в двух режимах взрывчатого превращения: детонационном и режиме взрывного (конвективного) горения.

Содержание бризантного ВВ 0,1-10% целесообразно использовать в основном в зарядах для снаряжения ГД с режимом превращения в форме взрывного (конвективного) горения, содержание 10-39% - в основном для взрывных работ при детонационном режиме превращения.

Плотность и пористость шашки, как уже упоминалось, является важнейшей характеристикой заряда. Для наиболее полного

использования положительных свойств предлагающего взрывчатого состава необходимо контролировать пористость изготовленной из него шашки и иметь ее в необходимом диапазоне.

Нами предлагается использовать заряд из одной или нескольких шашек любой необходимой конфигурации с уменьшенной пористостью: 0,01-0,15. Данные параметры шашек из предлагаемого взрывчатого состава подобраны экспериментально и позволяют регулировать для предлагаемого низкопористого заряда скорость детонации от 2-3 до 7,5 км/с и скорость взрывного (конвективного) горения в диапазоне 1-100 м/с. Предлагаемый заряд обеспечивает высокую полноту сгорания и высокий уровень газовыделения в единицу времени. Уменьшение пористости позволяет повысить концентрацию энергии в единице объема заряда.

Заряд-шашка может изготавливаться методами прессования, заливки или полимеризации (при использовании каучукообразных связующих). Шашки могут иметь различную форму, например, иметь канал или кумулятивную выемку. Заряд может использоваться как в оболочках, так и без оболочки. Заряд может состоять из одной или нескольких шашек.

Ниже приведены примеры значений взрывчатых характеристик шашек из составов, содержащих разное количество компонентов в оговоренных границах.

Ниже даны примеры для зарядов, изготовленных из предлагаемых составов, при их использовании в режимах детонации и конвективного горения (КГ) с указанием экспериментальных значений скорости детонации или КГ и расчетных энергетических характеристик: теплоты взрыва, работы расширения продуктов и силы ВВ.

Примеры 1 и 2 соответствуют режиму детонации при значениях количеств компо-

нентов состава и пористости заряда, близких к средним величинам для заявляемого интервала.

Пример 1

Состав 50ПХА/21А1/9графит/20гексоген: теплота взрыва и работа расширения продуктов детонации равны 2110 ккал/кг и 2330 ккал/кг, соответственно, скорость детонации 5,6 км/с при пористости заряда 0,1, порог термостабильности 170°C.

Пример 2

Состав 46ПХК/20А1/9графит/25октоген: теплота взрыва и работа расширения продуктов детонации равны 1700 ккал/кг и 1770 ккал/кг, соответственно, скорость детонации 5,0 км/с при пористости заряда 0,1, порог термостабильности 200°C.

Примеры 3 и 4 соответствуют зарядам из составов, предназначенных, в основном, для использования в режиме КГ.

Пример 3

Состав 72ПХА/20А1/8 полистирол/0,1 гексоген: при пористости заряда 0,1 и давлении 1000 атм скорость КГ 10 м/с, сила ВВ 128 т•м/кг, порог термостабильности превышает 150°C.

Пример 4

Стехиометрический состав 90ПХА/10 полистирол/0,1 гексоген: при пористости заряда 0,1 и давлении 1000 атм скорость КГ 8 м/с, сила ВВ 118 т•м/кг, порог термостабильности превышает 140°C.

Для скального аммонита №1 теплота взрыва и работа расширения продуктов детонации равны 1275 ккал/кг и 1750 ккал/кг, соответственно, сила ВВ - 105 т•м/кг, скорость детонации 5,7 км/с при пористости заряда 0,2, порог термостабильности не превышает 120°C.

Как видно из сравнения, заряды из предлагаемого состава имеют более высокие энергетические характеристики и термостойкость.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Взрывчатый состав, содержащий окислитель перхлоратного типа, горючее и бризантное взрывчатое вещество, *отличающийся* тем, что в качестве горючего он содержит органическое невзрывчатое горючее и металлическое горючее при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Органическое невзрывчатое горючее	6-15
Металлическое горючее	0,1-35
Бризантное взрывчатое вещество	0,1 - 39

Окислитель перхлоратного типа

Остальное

2. Взрывчатый состав по п.1, *отличающийся* тем, что в качестве окислителя перхлоратного типа он содержит перхлорат аммония, перхлорат калия или их смесь.

3. Взрывчатый состав по п.1, *отличающийся* тем, что он дополнительно содержит нитрат аммония или калия в количестве до 25% от общего количества окислителя.

4. Взрывчатый состав по п.1, *отличающийся* тем, что органическое невзрывчатое горючее выбрано из группы: графит, древес-

ная мука, парафин или полимер, выбранный из ряда: полиэтилен, полистирол, полиакриламид, полиметилметакрилат, фторопласт, полиуретан, полибутиадиен или их смесь.

5. Взрывчатый состав по п.1, *отличающийся* тем, что в качестве металлического горючего он содержит порошкообразные алюминий, или его сплав с бором или с магнием, или магний.

6. Взрывчатый состав по п.1, *отличающийся* тем, что в качестве бризантного взрывчатого вещества он содержит нитросо-

единение или взрывчатое вещество нитроминного типа или их смесь.

7. Заряд из взрывчатого вещества, выполненный в виде одной или нескольких шашек, *отличающийся* тем, что шашка изготовлена из взрывчатого состава по любому из пп.1-6 и имеет пористость 0,01-0,15.

8. Заряд по п.7, *отличающийся* тем, что шашка помещена в оболочку.

Заказ *31* Подписьное
ФИПС, Рег. № 040921

Научно-исследовательское отделение по
подготовке официальных изданий
Федерального института промышленной собственности
Бережковская наб., д.30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995

Отпечатано на полиграфической базе ФИПС
Отделение по выпуску официальных изданий